

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

АКРУС ЛОНГ АКВА

Код продукта: № 11120

ОПИСАНИЕ: покрытие двухупаковочное, состоящее из основы и отвердителя. Основа представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в эпоксидных смолах; отвердитель – смесь аминных отвердителей. Покрытие тиксотропное, с низким содержанием летучих веществ (не более 5%), обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к морской и пресной воде, моющим средствам.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для длительной защиты в системе покрытий цистерн питьевой и мытьевой воды, для защиты поверхностей грузовых трюмов для перевозки зерна, сахара, растительного масла и иных пищевых и жиросодержащих продуктов в интервале температур от -20° до +70° С, для защиты стальных и бетонных емкостей для хранения и переработки 96% спирта, пива и иных спиртосодержащих продуктов (солода, коньяка, водки, вина), соков, лимонадов.

СЕРТИФИКАЦИЯ: Российский Морской Регистр Судоходства, Российский Речной Регистр, ГОСТ Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Внешний вид	полуглянцевое, однородная пленка
Цвет	белый, розовый, возможна колеровка
Объем одного комплекта	14,5 л основа / 5,5 л отвердитель
Время высыхания до степени 3, на отлип, при t° (20±2) °С	не менее 8 часов
Теоретический расход	4,65-6,20 м ² /литр
Рекомендуемая толщина одного сухого слоя	150-200 мкм
Температура эксплуатации	от -20° до +70° С, кратковременно до +120°
Рекомендуемое кол-во слоев	2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, солей, масел, влаги и прочих загрязнений. При новом строительстве необходима абразивоструйная очистка до Sa 2½ (ISO 8501-1:2007). Для временной защиты при необходимости можно использовать межоперационный грунт АКРУС ЭПОКСПРАЙМ. Перед окончательным окрашиванием требуется удалить поврежденный межоперационный грунт и загрязнения. Во время ремонта необходимо удалить масла, жиры и другие загрязнения, удалить соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением, провести очистку посредством абразивоструйной обработки минимально до степени подготовки поверхности Sa 2 или очистку поврежденных участков механическим способом до степени подготовки поверхности St 3 (ISO 8501-1:2007), рекомендуется подготовка поверхности до степени Sa 2½ (ISO 8501-1:2007). Чем лучше подготовлена поверхность, тем дольше прослужит система покрытий.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: АКРУС ЛОНГ АКВА

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:

АКРУС ЛОНГ АКВА рекомендуется наносить в интервале температур от +5°С до +40°С при относительной влажности окружающего воздуха не более 80 %.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОГО К УПОТРЕБЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА:

Температура	+5°C	+20°C	+30°C
Жизнеспособность, не менее	3 ч	2 ч	1,5 ч

РАЗБАВИТЕЛЬ: для покрытия АКРУС ЛОНГ АКВА, готовый материал не нуждается в разбавлении. Применяется только для очистки инструментов.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: безвоздушное, пневматическое распыление, кисть, валик

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: материал огнеопасен! Средства тушения: песок, кошма, вода, огнетушители пенные и углекислотные. Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения! При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ: хранить материал, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на него прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус -20 °С до +30 °С. Основу и отвердитель хранить только в закрытой таре, полностью исключив возможность попадания в них влаги.

Вышеприведенная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления или размещения на сайте.

По согласованию с производителем или с техническим инспектором производителя возможны иные режимы нанесения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ МАРКИ АКРУС®:

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия»

Адрес: 117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 10Б, стр. 1, этаж 3

Телефон: +7 (495) 363-56-69

e-mail: info@akrus-akz.ru