

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**AKRUS-042M**

Код продукта: № 11113

ОПИСАНИЕ: одноупаковочное, противообрастающее биоцидное покрытие на основе акрилата меди не содержащее компонентов олова, быстро сохнет, имеет отличные противообрастающие свойства.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для длительной защиты в системе покрытий подводной части корпусов, пояса переменных ватерлиний судов, неограниченного района плавания.

СЕРТИФИКАЦИЯ: Российский Морской Регистр Судоходства, Российский Речной Регистр, ГОСТ Р. Соответствует требованиям международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах 2001 года (AFS Convention) (AFS Convention 2001), частям II, XIII «Правил классификации и постройки морских судов» (2008)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Внешний вид	матовый, однородная пленка
Цвет	Красно-коричневый, черный
Объем одного комплекта	10 л
Время высыхания до степени 3, на отлип, при t° (20±2) °С	не более 8 часов
Теоретический расход	5,20-8,67 м ² /литр
Рекомендуемая толщина одного сухого слоя	60-100 мкм
Температура эксплуатации	от -60° до +110° С
Рекомендуемое кол-во слоев	1 или 2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть очищена от солей, масел, влаги и прочих загрязнений. Поверхность должна быть сухая и чистая.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: АКРУС-042М или в соответствии с окрасочной спецификацией

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:

АКРУС-042М рекомендуется наносить в интервале температур от -15°С до +35°С при относительной влажности окружающего воздуха не более 80 %.

РАЗБАВИТЕЛЬ: для покрытия АКРУС-042М, готовый материал не нуждается в разбавлении, допускается добавление не более 10% фирменного разбавителя. Применяется для очистки инструментов.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев с даты изготовления

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: безвоздушное, пневматическое распыление, кисть, валик

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: материал огнеопасен! Средства тушения: песок, кошма, вода, огнетушители пенные и углекислотные. Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения! При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ: хранить материал, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на него прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус -20 °С до +30 °С. Основу и отвердитель хранить только в закрытой таре, полностью исключив возможность попадания в них влаги.

Вышеприведенная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления или размещения на сайте.

По согласованию с производителем или с техническим инспектором производителя возможны иные режимы нанесения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ МАРКИ АКРУС®:

ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»

Адрес: 117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 10Б, стр. 1, этаж 3

Телефон: +7 (495) 363-56-69

e-mail: info@akrus-akz.ru